

FASÁDNA FARBA SILIKÓNOVÁ

Použitie: Na vonkajšie nátery omietok, betónu a minerálnych podkladov. Vyznačuje sa vysokou krycou schopnosťou, belosťou, vysokou paropriepustnosťou, odolnosťou voči oteru a poveternostným vplyvom.

Zloženie: Zmes mienrálnych plnív a pigmentov vysokej akosti dispergovaných vo vode, akrylátovej disperzie a silikónovej emulzie s prídavkom aditív.

Farba: Biela, matná, tónovateľná exteriérovými pigmentami pre silikónové systémy

Spôsob nanášania: Štetcom, valcom alebo striekaním na čistý, suchý, pevný a dostatočne vyzretý podklad, obvykle v dvoch vrstvách. Teplota okolia, podkladu a farby nemá byť menšia ako +5°C

Riedenie: Odporúčené riedenie pre aplikáciu valcom, resp. štetcom je 1,5 dcl vody na 1 kg farby (15%). Pre aplikáciu striekaním max. 1 dcl vody na 1kg farby (10%).

Vlastnosti:	Belosť	95% (*L)
	Krycia schopnosť	min. 95% (trieda 3. podľa STN EN 13300)
	Obsah sušiny	min. 70%
	Objemová hmotnosť	1,50 kg/l
	Viskozita	min. 18 000 mPa.s (podľa Brookfielda 5/12)
	pH	8,0 – 8,5
	Odolnosť proti oderu	2.trieda EN 13300 (umývateľná)
	Paropriepustnosť	Faktor difúzneho odporu (μ) 1025
	(podľa STN EN ISO 7783-2)	Ekviv.difúzna hrúbka (Sd) 0,12m (paropriepustná)
	Vzhľad	matná
	Tónovateľnosť	tónovateľná exteriérovými pigmentami

Doba schnutia suchá na dotyk po 4 hod. Vhodná na ďalšiu aplikáciu po 12 hod. (pri T= 20° C a rel. vlhkosti 65%)

Upozornenie: Chrániť pred mrazom a nepoužívať pri teplote nižšej ako + 5°C! Je potrebné dodržiavať technologický postup popísaný v odseku "Spôsob nanášania"!

Skladovateľnosť: Skladovať pri teplotách: od +5 °C do +25 °C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení (nariedení) spotrebujte do 14 dní.





Informácie o VOC: Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. c.) je hraničná hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1. 1. 2010) 40 g/l. Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 3/l.

Bezpečnosť pri práci: Je uvedená v karte bezpečnostných údajov

Balenia: 2,5kg, 5kg, 20kg

Výdatnosť: cca. 6 - 8 m² z 1 kg farby po nariadení pri jednom nátere (závisí od nasiakavosti podkladu a spôsobu nanášania).

Aktualizácia: Aktualizácia bola vykonaná dňa 23.07.2020

