



## ESMAL® GRUND READY

### HĽBKOVÝ AKRYLÁTOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER

**Použitie:** Hĺbkový penetračný náter určený na spevnenie a stabilizáciu omietok, betónu, pórobetónu, sadrokartónu a iných nasiakavých podkladov v interiéroch a exteriéroch pripravený na použitie (neriedi sa). Účinná látka obsahuje nanočastice, ktoré sa vyznačujú hlbokým prienikom do podkladu. Zvyšuje príľnavosť farieb, stierok, omietok, betónu, samonivelizačných hmôt a iných materiálov k podkladu.

**Zloženie:** Akrylátový polymér s prísadou špeciálnych aditív.

**Farba:** Bezfarebná s možnosťou pigmentácie

**Spôsob nanášania:** Pred použitím hmotu pretrepte. Pripravený náter nanášajte na suchý a čistý podklad štetcom alebo valcom určeným na penetrovanie (napr. **ESMAL PROFI GRUND**) zvyčajne v jednej vrstve. **ESMAL GRUND READY** je pripravený na použitie (neriedi sa)

<b>Vlastnosti:</b>	<b>Obsah sušiny</b>	5%
	<b>Objemová hmotnosť</b>	1,0 kg/l
	<b>pH</b>	7,5 – 8,5
	<b>Vzhľad</b>	matný
	<b>Farba</b>	bezfarebná
	<b>Riedenie</b>	neriedi sa (pripravený na použitie)

**Doba schnutia** Vhodná na ďalšiu aplikáciu po 12 hod. (pri T= 20° C a rel. vlhkosti 65%)

**Upozornenie:** Chrániť pred mrazom a nepoužívať pri teplote nižšej ako + 5°C! Je potrebné dodržiavať technologický postup popísaný v odseku "Spôsob nanášania"!

**Skladovateľnosť:** Skladovať pri teplotách: od +5 °C do +25 °C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení spotrebujte do 14 dní.

**Informácie o VOC:** Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. h.) je hraničná hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1. 1. 2010) 30 g/l. Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 3 g/l.





**Bezpečnosť pri práci:** Je uvedená v karte bezpečnostných údajov

---

**Balenia:** 3l, 5l, 10l

---

**Výdatnosť:** cca. 10 m<sup>2</sup> z 1 l

---

**Aktualizácia:** Aktualizácia bola vykonaná dňa 22.07.2020

---

