



ESMAL® PUTZ GRUND DRSNÝ PENETRAČNÝ NÁTER

Použitie: Základný náter pod disperzné omietky určený na spevnenie a stabilizáciu minerálnych podkladov v interiéroch a exteriéroch. Vyznačuje sa: vysokou pevnosťou, neutralizáciou alkalického podkladu, reguláciou nasiakavosti a zjednotením s vrstvou dekoratívnej omietky.

Zloženie: Zmes anorganických plnív a pigmentov dispergovaných vo vode, akrylátovej disperzie s prísadou aditív a silikónovej zložky.

Farba: Biela, tónuje sa na základe farby konečnej dekoratívnej omietky.

Spôsob nanášania: Štetcom, valcom alebo striekaním na čistý, suchý, pevný a dostatočne vyzretý podklad. Teplota okolia, podkladu a farby nemá byť menšia ako +5°C.

Riedenie: Riedi sa vodou – max. 20% (0,2l vody na 1kg penetrácie)

Vlastnosti:	Obsah sušiny	70%
	Objemová hmotnosť	1,5 g/cm ³
	Viskozita	6 500 – 8 000 mPa.s (podľa Brookfielda 5/12)
	pH	7,5 – 8,5
	Vzhľad	matný
	Tónovateľnosť	tónovateľná exteriérovými pigment. pastami

Doba schnutia Suchý na dotyk po 8 hodinách, vhodný na ďalšiu aplikáciu po 12 hodinách (pri T= 20° C, rel. vlhkosti 65% a vetre)

Upozornenie: Chrániť pred mrazom a nepoužívať pri teplote nižšej ako + 5°C! Je potrebné dodržiavať technologický postup popísaný v odseku "Spôsob nanášania"!

Skladovateľnosť: Skladovať pri teplotách: od +5 °C do +25 °C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení (nariedení) spotrebujte do 14 dní.

Informácie o VOC: Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. h.) je hraničná hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1. 1. 2010) 30 g/l. Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 3 g/l.

Bezpečnosť pri práci: Je uvedená v karte bezpečnostných údajov





Balenia: 5kg, 20kg

Výdatnosť: 4 – 6 m² z 1kg (v závislosti od podkladu)

Aktualizácia: Aktualizácia bola vykonaná dňa 27.07.2020



Strana č. 2

sídlo: 3U s.r.o., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, výroba: Areál-PD - Čsl.tankistov 7788/300C, 841 06 Bratislava
tel./fax: 02/6595 6863, 02/6595 7120, www.esmal.sk, e-mail: info@esmal.sk

