

FASÁDNA FARBA AKRYLÁTOVÁ

Použitie: Na vonkajšie nátery omietok, betónu a minerálnych podkladov. Vyznačuje sa vysokou krycou schopnosťou, belosťou, paropriepustnosťou a odolnosťou voči oteru a poveternostným vplyvom.

Zloženie: Zmes mienrálnych plnív a pigmentov vysokej akosti dispergovaných vo vode, akrylátovej disperzie s prídavkom aditív

Farba: Biela, matná, tónovateľná exteriérovými pigmentami

Spôsob nanášania: Štetcom, valcom alebo striekaním na čistý, suchý, pevný a dostatočne vyzretý podklad, obvykle v dvoch vrstvách. Teplota okolia, podkladu a farby nemá byť menšia ako +5°C. Pred maľovaním odporúčame podklad penetrovať vhodným penetračným náterom ESMAL, čo zaručí lepšiu príľnavosť farby k podkladu. Penetračný náter ESMAL GRUND sa používa na menej zvetrané podklady, kde nie je potreba spevnenia do hĺbky, ale vyžaduje sa zjednotiť nasiakavosť, prípadne zamedziť prašnosti podkladu. Hĺbkový penetračný náter ESMAL GRUND READY s obsahom nano častíc sa používa na výrazne zvetrané podklady s prípadnými opadávajúcimi časťami, ktoré je potrebné spevniť do hĺbky. Viac informácií o penetračných náteroch nájdete na stránke www.esmal.sk

Riedenie: Odporúčené riedenie pre aplikáciu valcom, resp. štetcom je 1,5 dcl vody na 1 kg farby (15%). Pre aplikáciu striekaním max. 1 dcl vody na 1kg farby (10%).

Vlastnosti:	Belosť	95% (*L)
	Krycia schopnosť	min. 95% (trieda 3. podľa STN EN 13300)
	Obsah sušiny	min. 70%
	Objemová hmotnosť	1,50 kg/l
	Viskozita	min. 18 000 mPa.s (podľa Brookfielda 5/12)
	pH	8,0 – 8,5
	Odolnosť proti oderu	2.trieda EN 13300 (umývateľná)
	Paropriepustnosť <small>(podľa STN EN ISO 7783-2)</small>	Faktor difúzneho odporu (μ) 824 Ekvív.difúzna hrúbka (Sd) 0,11m (paropriepustná)
	Vzhľad	matná
	Tónovateľnosť	tónovateľná exteriérovými pigmentami

Doba schnutia suchá na dotyk po 4 hod. Vhodná na ďalšiu aplikáciu po 12 hod. (pri T= 20° C a rel. vlhkosti 65%)



